PRODUCT	T-10/50	T-10/50 SP	T-7032	T-7046	T-7068	T-7100	T-7150	T-7220	T-ATO 32	T-ATO 22
ISO VG	100	100	32	46	68	100	150	220	32	22
Viscosity										
cSt @ 40 ^{0}C	95	95	32	46	68	100	150	220	32	19
cSt @ 100 ^{0}C	12.2	10.9	5.3	6.7	8.7	11.2	14.7	19.3	5.6	2.9
SUS @ 100 ^{0}F	440	440	150	214	315	463	695	1019	150	94
SUS @ 210 ^{0}F	67	62	44	48	55	64	77	96	45	36
Viscosity Index	121	100	96	97	99	97	97	99	114	-
Flash Point ^{0}F/^{0}C	450/232	425/218	425-218	425-218	425-218	450/232	450/232	450/232	430/221	380/193
Pour Point ^{0}F/^{0}C	-31/-35	-25/-32	-25/-32	-25/-32	-20/-29	-20/-29	-15/-26	-7/-22	-18/-28	-60/-51
4 Ball Wear - 1200rpm (167 ^{0}F/75 ^{0}C, 40kg/1hr.) Scar Diameter, mm	0.41	0.41	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43